

BETONA IZSTRĀDĀJUMU IEKLĀŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS MINIMĀLĀS PRASĪBAS

- SIA „Betono mozaika“ ražotie betona izstrādājumi ir tipveida produkti, tomēr to izvēle un ieklāšana prasa specifiskas zināšanas, iemajas un taktu pareizi izmantoti atbilstoši to lietošanas mērķim, betona izstrādājumu izvēle un seguma ierīkošanas darbi jāveic specializētam (-izstrādājumu veldiem paredzētajām speciālajām prasībām par izstrādājumu ieklāšanu (ja iegādātajiem izstrādājumiem tādas ir par redzētas), kas pieejamas ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv).
- Ja iegādātos betona izstrādājumus pircējs pārdod tālāk trešajām personām, pircējam ir pienākums kopā ar tālāk pārdodamajiem betona izstrādājumiem nodot saviem pircējiem (trešajām personām) arī šīs betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas minimālās prasības.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

- Betona izstrādājumi pēc izgatavošanas tiek uzglabāti atklātā veidā (ārā), tāpēc ir iespējams, ka uzglabāšanas laikā uz izstrādājumu virsmas parādīsies kaļķa plankumi.
- Betona izstrādājumu iepakošanai ražotājs izmanto iepakošanas tehnoloģiju, kas samazina betona izstrādājumu virsmas skrāpējumu rašanos izstrādājumu transportēšanas vai kraušanas laikā. Tomēr, neskatoties uz to, transportējot vai kraujot betona izstrādājumus, uz to virsmas var rasties skrāpējumi, kas nepārsniedz 0,5 mm dziļumu un par kuriem ražotājs neuzņemas atbildību (virsmas skrāpējumu dziļums līdz 0,5 mm netiek uzskatīts par betona izstrādājumu defektu; skatīt Betona izstrādājumu garantijas noteikumu 8.1. punktu; garantijas noteikumi pieejami ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv).
- Iesakām izvairīties no betona izstrādājumu papildu pārkraušanas vai pārvadāšanas, jo tas var izraisīt virsmas skrāpējumu pieļaujamā izmēra pārsniegšanu, kā arī paaugstināt betona izstrādājumu apdauzišanas risku.
- Betona izstrādājumus atlauts pārvadāt ar visa veida transportlīdzekļiem, kuros tiek nodrošināta droša to transportēšana. Izstrādājumi jāglabā droši novietotos iesaiņojumos vai grēdās, ievērojot darba drošības noteikumus.
- Rekomendējam betona izstrādājumus ieklāt uzreiz pēc to piegādes. Ja izstrādājumi ilgstoši netiek ieklāti, uz to virsmas var parādīties kaļķa plankumi, vai palielināties to daudzums, par kuriem ražotājs neuzņemas atbildību (kaļķa plankumi netiek uzskatīti par izstrādājumu defektu; skatīt Betona izstrādājumu garantijas noteikumu 8.3. punktu; garantijas noteikumi pieejami ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv).

BETONA IZSTRĀDĀJUMU IEKLĀŠANAS MINIMĀLĀS PRASĪBAS

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA

- Betona izstrādājumu ieklāšana un pamatnes sagatavošana jāveic atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai. Ja tādas izstrāde atbilstošo normatīvo aktu prasībām nav nepieciešama, betona izstrādājumu ieklāšana (tai skaitā pamatnes sagatavošana) jāveic, ievērojot normatīvo aktu un standartu prasības, ražotāja noteikumus u.c., lai nodrošinātu pienācīgu un pareizu pamatnes sagatavošanu, bетона izstrādājumu izvēli un ieklāšanas darbu veikšanu, kā arī ieklāto betona izstrādājumu ekspluatāciju.
- Pamatnes sagatavošanas un betona izstrādājumu ieklāšanas darbi un šo darbu uzraudzība jāveic fiziskai vai juridiskai personai, kurai ir atbilstoša kvalifikācija.

SEGUMA KONSTRUKCIJA

Pamatne

- Seguma konstrukcijas slānu ierīkošanai izmanto nesaistītos minerālmateriālu maisījumus vai saistītos maisījumus. Saistīta seguma konstrukcijas slānim jābūt ūdenscaurlaidīgam. Betona izstrādājumiem, kas ieklāti segumā, kura apakšlānim un (vai) šuvju pildvielai izmantoti ūdensnecaurlaidīgi saistīti būvmateriālu maisījumi (apakšslāna un šuvju pildījuma javas), SIA „Betono mozaika“ nenodrošina garantiju/negarantē šo produktu atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām (skatīt Betona izstrādājumu garantijas noteikumu 11.4. punktu; garantijas noteikumi pieejami ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv).
- Segumā ieklāto betona izstrādājumu deklarētās ekspluatācijas īpašības ietekmē seguma konstrukcijas nesošo slānu deformācijas moduli un ūdenscaurlaidības koeficients:
 - deformācijas modula lielums ir atkarīgs ne vien no pamatnes, uz kuras tiek ierīkoti seguma konstrukcijas slāni, īpašībām, bet arī no seguma konstrukcijas slānu materiāliem, iecerētā seguma konstrukcijas klasēm, seguma izbūves īpatnībām. Tādēļ deformācijas modula lielums jāizvēlas saskaņā ar seguma konstrukciju projektēšanas un ierīkošanas normatīvajiem aktiem un standartiem;
 - seguma konstrukcijas slānu un grunts, uz kuras tiek ierīkota šī konstrukcija, ūdenscaurlaidībai (filtrācijas īpašībai), tas ir, ūdenscaurlaidības koeficiente $k \geq 1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$.
- Betona izstrādājumi kā virsmas apdares materiāls ir seguma konstrukcijas sastāvdaļa. Attiecībā uz seguma konstrukcijas īpašībām ir jāzina, ka:
 - seguma stiprību/stabilitāti par 90% nosaka tā pamatne (tās ieklāšana), un tikai par 10% pats betona izstrādājums kā virsmas apdares materiāls (deklarētās betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašības). Piemēram, ja seguma konstrukcija neatbilstoši izbūvētas pamatnes dēļ nav pietiekami stipri, tajā veidojas iedobes, grambas. Ekspluatējot šādu segumu, tiek bojāti ne tikai pa to braucošie transportlīdzekļi, bet arī seguma virsmas apdares materiāls (segumā ieklāto betona izstrādājumu virsmā veidojas plāsas, atšķeljas izstrādājuma daļas);
 - ja seguma konstrukcijas ūdenscaurlaidības koeficients ir mazāks par nepieciešamo, laikapstākļu un klimatisko apstākļu iedarbības rezultātā betona izstrādājumu segums sāk plāsāt un atšķelties.

Betona bruža apmales

- Betona bruža apmaļu uzdevums – nodrošināt betona izstrādājumu fiksāciju segumā. Pareiza to ierīkošana ierobežo betona izstrādājumu izkustēšanos. Izkustēšanos nepieciešams ierobežot, lai novērstu betona izstrādājumu bojājumus.
- Uz ierīkotās pamatnes apmaļu atrašanās vietās jāiekļāj vismaz C 12/15 klases betons. Betona pamatni ierīko, ieklājot betonu divos slānos, katru slāni atsevišķi vibrējot vai bļietējot. Apmales uz nobītētās pamatnes izvieto, pirms sākas betona sacietēšana. Stabilitātes nodrošināšanai apmales aizmugurējā daļā ierīko vismaz 10 cm biezus atbalstu. Vietās, kur virs atbalsta netiek ieklāts bružis, ieteicamajam platumam jābūt vismaz 15 m.
- Vides temperatūras svārstības un ekspluatācijas slodžu iedarbība ietekmē apmaļu kustību. Lai izvairītos no betona apmaļu malu šķelšanās, tās nedrīkst piespiest citu pie citas, tās jānovieto ar 3–5 mm atstarpēm. Atstarpes atstāj neaizpildītas vai pēc vajadzības aizpilda ar elastīgu.

Betona ūdens teknes


- Uz ierīkotās pamatnes tekņu atrašanās vietās jāiekļāj vismaz C 12/15 klases betons. Ieteicamais betona biezums ir 15–20 cm. Pirms betona ieklāšanas pamatne jānobliegt. Teknes izvieto uz betona pamatnes, pirms sākas betona sacietēšana. Ieklāšanas laikā tiek veidotās ūves, kuru platumam jābūt vismaz 8 mm, bet ne lielākam par 12 mm. Ūves aizpilda ar smalkgraudainu saistītu pildvielu. Deformācijas ūves ierīko ne retāk, kā ik pēc 12 metriem, un to aizpildīšanai izmanto āra darbiem paredzētu bitumena hermētiku.

Betona stabīti

17. Uz ierīkotās pamatnes stabīnu atrašanās vietās jāiekļāj vismaz C 12/15 klasses betons. Ieteicamais betona biezums ir 10–15 cm. Betona pamatni pirms stabīnu ieklāšanas jānoblītē. Stabīni jāliek uz betona pamatnes, pirms sākas betona sacietēšana. Kad ir izveidota stabīnu sacietē, var uzklāt augsnes slāni abās stabīna pusēs. Ja tiek ierīkoti kāpņu pakāpieni, iesakām atbalstus paaugstināt līdz pakāpiena apakšslānim.

Betona bruža segums (bružakmeni un plāksnes)

18. Uz ierīkotās pamatnes nesošā slāņa izveido apakšējo slāni. Standartos paredzēto betona bruža seguma izstrādājumu biezuma atkāpju dēļ apakšējo slāni ieteicams noblietēt kopā ar ieklātiem betona izstrādājumiem. Tas ļauj nodrošināt betona seguma līdzenumu.
19. Veidojot apakšējo slāni, tā biezums jāizvēlas apmēram par 1 cm lielāks (atkarībā no apakšējā slāņa materiāla) par paredzēto galīgo konstrukcijas biezumu. Apakšējā slāņa biezumu un materiālu izvēlas:
- 18.1. sablīvētā stāvoklī apakšslāņa biezumam jābūt no 3 līdz 5 cm. Apakšslānim izmanto augstas kvalitātes, sertificētus un apakšslāņa sastāvam atbilstošus 0/4, 0/5, 0/8 nesaistītus minerālmateriālu maisījumus;
- 18.2. ja sablīvētais apakšslāņa biezums ir lielāks par 4 cm un izstrādājumu biezums ≥ 120 mm, apakšslānim izmanto augstas kvalitātes, sertificētus un šim mērķim piemērotus 0/11 nesaistītus minerālmateriālu maisījumus.
20. Betona izstrādājumus ieklāj, virzoties pa ieklātajiem izstrādājumiem uz priekšu, lai nebūtu jākāpj uz bruža seguma izlīdzinātā apakšslāņa. No griešanas bruža malās var izvairīties, pareizi izvēloties attālumus starp betona bruža apmalēm. Izstrādājumu rindas taisnuma nodrošināšanai var izmantot auklu. Ja bruža malās betona apmalu ierīkošana nav paredzēta, tad ieklātās platības ierobežošanai jāizmanto betona balsts, kas ierobežo ieklātā bružakmens kustību malu virzienā.
21. Ieklājot bružakmeni un plāksnes, ir svarīgi nodrošināt to stabilitāti. Ja tā netiek nodrošināta, rodas dabiskas nobīdes, kas izraisa šo izstrādājumu šķelšanos un daju atšķelšanos. Betona izstrādājumu stabilitāti ietekmē ne tikai bruža betona apmales, bet arī izvēlēto izstrādājumu forma un ieklāšanas raksts.
22. Nepareizas slodzes ir viens no ieklāto betona izstrādājumu virsmas sabojāšanas iemesliem. Tādēļ ir ļoti svarīgi rūpīgi plānot un aprēķināt paredzamās betona izstrādājumu slodzes.
23. Ieklāšana jāveic saskaņā ar izvēlēto ieklāšanas rakstu. Izvēloties ieklāšanas rakstu, jāņem vērā, kādam mērķim tiks lietots ieklājamais segums:
- 23.1. vietās, kur nav paredzēta motorizētā transporta kustība, izstrādājuma formas un ieklāšanas raksta izvēlei ierobežojumu nav;
- 23.2. vietās, kur ir paredzēta vieglo transportlīdzekļu kustība vai glābšanas transportlīdzekļu pagaidu kustība, taisnstūrveida formas izstrādājumus (*kā piemēru skatīt izstrādājumus ar nosaukumiem Prizma 6, Prizma 6B, Prizma 7, Prizma 8, Prizma 10 Set, Nostal 6 Plus*) aizliegs ieklāt ar garāko izstrādājuma malu transportlīdzekļu kustības virzienā. Taisnstūrveida formas izstrādājumu ieklāšanai var izmantot ieklāšanas rakstu, kas nodrošina pietiekamu izturību pret griezi (pagriešanu), tādēļ iesakām izvēlēties ieklāšanas rakstu šķērsām, pa diagonāli vai eglīte (*skatīt attēlu turpmāk tekstā*);
- 23.3. vietās, kur paredzēta smago transportlīdzekļu kustība un īpašas slodzes, jāizmanto savienojošie bružakmeni (*kā piemēru skatīt izstrādājumus ar nosaukumiem Tavr 8, Tavr 10*) vai klājuma rakstu, kas nodrošina lielu izturību pret griezi (pagriešanu). Ieteicamākais izmantojamais bružakmens ieklāšanas raksts ir eglīte;
- 23.4. pa diagonāli braukšanas virzienam ieklātais raksts, salīdzinot ar šķērsām ieklātu rakstu, ļauj labāk nodot slodzi no viena izstrādājuma uz citiem. Vislabāk slodzi nodod un bruža stabilitāti nodrošina ieklāšana eglītes rakstā.



iekļāšanas raksts pa diagonāli

iekļāšanas raksts šķērsām

iekļāšanas raksts eglīte

24. Betona izstrādājumu ieklāšanas laikā starp tiem jāveido šuves. Ieklājot izstrādājumus bez šuvēm, izstrādājumu malas slodzes ietekmē sāk šķelties.
25. Izstrādājumu malās esošie izvirzījumi (kompensatori) nav paredzēti pareiza šuves platuma nodrošināšanai. Tā kā šuves uzdevums ir nodot slodzi no viena izstrādājuma citam blakus ieklātam izstrādājumam, šuves platums jāizvēlas pēc izstrādājuma tipa un biezuma:
- 25.1. bružakmeniem un plāksnēm, kuru biezums ir < 120 mm, šuves platumam jābūt no 3 mm līdz 5 mm;
- 25.2. bružakmeniem, kuru biezums ir ≥ 120 mm, šuves platumam jābūt no 5 mm līdz 8 mm;
- 25.3. plāksnēm, kuru biezums ir ≥ 120 mm, šuves platumam jābūt no 5 mm līdz 10 mm;
26. Līdz izstrādājuma augšējai malai šuves piepilda ar minerālmateriālu maisījumu un noslauka. Šuvi nepilnīga aizpildīšana nenodrošina bruža seguma stabilitāti, tāpēc iespējama izstrādājumu šķelšanās malās. Šuvi aizpildīšanai ir piemēroti nesaistīti minerālmateriālu izstrādājumu bojājumus, bet radīt arī betona izstrādājumu vizuālas izmaiņas, tostarp, plankumu veidošanos.
27. Ievērojot izveidotās šuves platumu, var izmantot šādu frakciju minerālmateriālu maisījumus: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8. Var izmantot arī ūdenscaurlaidīgus šuvi materiālus, kas ļauj ne tikai izvairīties no zāles augšanas, bet arī palielināt seguma stabilitāti. Šādu šuvi izveidošana jāveic saskaņā ar šuvi materiāla ražotāja norādījumiem.
28. Ar betona izstrādājumiem noklāto platību vibrē ar vibroplāksni, kas procesa laikā aizsargā izstrādājumus no saskrāpēšanas, šķelšanās vai izstrādājuma daļu atšķelšanās. Vibrēšanu sāk no bruža malas, virzoties uz vidu, pārliecinos, ka segums ir pilnībā tīrs un sauss.

Vibrēšanas laikā zem vibroplāksnes nonākušās cietās daļīnas var saskrāpēt vibrējamo virsmu vai pat nošķelt betona izstrādājuma virsmas daļu.

29. Pirms jebkuras vibroplāksnes izmantošanas jākonsultējas ar tās ražotāju vai pārdevēju par attiecīgās vibroplāksnes piemērotību konkrētu betona izstrādājumu bļietēšanai.
30. Ja vibroplāksnes ražotājs vai pārdevējs norāda, ka var lietot parstu vai vibroplāksni ar poliuretāna veltņiem, rekomendējam izmantot vibroplāksnes ar poliuretāna veltņiem. Šāda tipa veltņi ir labāki par standarta vibroplāksnēm, jo i) labāk aizsargā betona izstrādājumus no bojājumiem bļietēšanas laikā, ii) neizstumda bļietējamos izstrādājumus, iii) mazāk bojā betona izstrādājumu šķautnes. Vibroplāksnes ar poliuretāna veltņiem īpaši iesakām izstrādājumiem bez slīpumiem.
31. Izstrādājumus, kuru šuves nav aizpildītas vai aizpildītas daļēji, nedrīkst vibrēt, jo netiks nodrošināta bruģa seguma stabilitāte, tāpēc iespējama betona izstrādājumu malu atšķelšanās.
32. Bruģa augstuma starpības nedrīkst izlīdzināt vienkārši ar spēku, izmantojot vibroplāksni, jo tas var izraisīt izstrādājuma malu atšķelšanos.
33. Pēc vibrēšanas šuves starp izstrādājumiem atkārtoti aizpilda ar minerālmateriālu pildvielu. Šādā veidā sagatavots bruģis ir piemērots tūlītējai ekspluatācijai.

BETONA IZSTRĀDĀJUMU EKSPLUATĀCIJAS MINIMĀLĀS PRASĪBAS

34. Betona izstrādājumu kā virsmas apdares materiālu ilgtspēju ieteikmē ne tikai seguma pamatnes stabilitāte un stipriņa, bet arī seguma turpmākās ekspluatācijas apstākļi. Ja lietotājs nenodrošina pienācīgu un atbilstošu betona seguma ekspluatāciju, ražotājs negarantē izstrādājumu atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
35. Bruģa, kas ieklāts no betona izstrādājumiem, ekspluatācijas laikā:
 - 35.1. jānodrošina droša betona izstrādājumu ekspluatācija. Šī iemesla dēļ ekspluatācijas laikā aizliegts veikt darbības, kas bojā tas bija paredzēts būvniecības ieceres dokumentācijā, glabāt uz seguma priekšmetus ar asām šķautnēm, novietot priekšmetus uz bruģa, pārsniedz pieļaujamo normu, atšķelas izstrādājuma malas). Ražotājs negarantē šādu (mehāniski bojātu un neatbilstoši ekspluatātu) izstrādājumu atbilstību deklarētajām izstrādājumu ekspluatācijas īpašībām;
 - 35.2. jābūt pareizi izveidotām šuvēm starp betona izstrādājumiem. Nepilnīga šuvju aizpildīšana vai neatbilstoša šuvju platuma izvēle nenodrošina bruģa stabilitāti, tāpēc iespējama izstrādājuma malu šķelšanās vai nobīde. Ražotājs negarantē šādu (bojātu) izstrādājumu atbilstību deklarētajām produkta ekspluatācijas īpašībām;
 - 35.3. regulāri jānotīra netīrumi no betona izstrādājumu virsmas, jo:
 - 35.3.1. ekspluatācijas laikā, nonākot zem ārējas slodzes, netīrumi var sabojāt izstrādājuma struktūru, t.i., saskrāpēt, atšķelt vai citādi īpašībām;
 - 35.3.2. Betona izstrādājumi ir absorbējoši. Uz betona bruģa virsmas ir aizliegts uzglabāt/turēt būvniecības vai citus materiālus, jo uz bruģa virsmas nokļuvušie netīrumi, krāsojošas vai smērējošas vielas var mehāniski pieķerties izstrādājumiem vai iesūkties tajos un atstāt redzamus traipus uz virsmas. Šī iemesla dēļ, jo īpaši, ja ilgstoši no seguma netiek notīrti netīrumi, krāsojošas vai smērējošas izstrādājumi var vizuāli mainīties, tostarp klūt plankumaini. Lai novērstu to, ka pie izstrādājumiem pielipušie netīrumi atstāj traipus, vai lai šādi traipi nav tik intensīvi, iesakām izmantot impregnējošus līdzekļus (par impregnējošiem līdzekļiem un to lietošanu lūdzam sazināties ar SIA "Betono mozaika" tirdzniecības pārstāvniecībām) vai izmantot TCP tehnoloģijas izstrādājumus (skaitā TCP tehnoloģijas izstrādājumu aprakstu tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv).

- 35.4. bruģa tīrīšanai var izmantot tikai sertificētus līdzekļus, kas paredzēti betona seguma tīrīšanai, ievērojot tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus. Tīrot no bruģa virmas netīrumus vai uz tā uzkrājušos sniegus, ir svarīgi nesabojāt betona izstrādājumu virsmu.

36. Ekspluatācijas laikā ir iespējami rūsas plankumi, kas rodas no dzelzi saturoša piesārņojuma vai apkārtējās vides apstākļiem. Piemēram, no grunts, kas piesātināta ar dzelzs oksīdu (ūdens no šādas grunts pārnesīs dzelzs oksīdu uz bruģa virsmas), no ūdens, kas nokļūst uz bruģa no metāla elementiem, nezāļu un kukaiņu iznīcināšanas līdzekļi, kas satur dzelzs sulfātu, u.tml. Iznīcinot nezāles vai uz zālāja izsmidzinot kukaiņu apkarošanas līdzekļus, to nav ieteicams darīt zonās, kas atrodas bruģa tuvumā. Lietojot dzelzs sulfātu saturošus līdzekļus vējainā dienā, vējš tos spēj izķliegt plašā teritorijā, tādēļ šī līdzekļa nokļūšana uz bruģa ir risks pat tad, ja līdzekli nelieto bruģa tiešā tuvumā. Rūsas plankumus notīrīt no betona bruģa ir grūti, un bieži vien pat neiespējami. Tīrgū ir pieejami tīrīšanas līdzekļi, piemēram, tīrīšanas līdzekļi rūsas plankumus var padarīt arī tumšākus, tādēļ pirms visas virsmas platības tīrīšanas iesakām izmēģināt līdzekļi uz viena izstrādājuma un novērtēt iegūto rezultātu. SIA "Betono mozaika" neatbild par veiktajiem tīrīšanas mēģinājumiem, tīrīšanas līdzekļu efektivitāti vai nevēlamo iedarbību uz betona izstrādājumiem.

37. Ziemā bieži uz bruģa veidojas ledus. Lai uzlabotu slīdenas virsmas sakeri, iesakām izmantot dabīgā akmens izstrādājumus, piemēram, smiltis (piemērotas tikai gājēju celiņiem), šķembas vai smilts un šķembu maišījumu (transporta kustības joslām ir piemērotas tikai šķembas vai smilts un šķembu maišījums). Pirms šo produktu izkaisīšanas iesakām no bruģa notīrti sniegu. Visefektīvāk būtu dabīgā akmens izstrādājumus apkaisīt dienu pirms seguma uzsalāšanas. Lietojot dabīgā akmens izstrādājumus, ir svarīgi nodrošināt, lai i) izmantotā izstrādājuma daļīnas būtu pietiekami smagas un vējš tās nenopūstu, un (ii) daļiņu izmērs neļautu tām traumēt cilvēkus, bojāt kur segums ir klāts ar dabīgā akmens izstrādājumiem). īpaši iesakām uz savu atbildību testēt izstrādājumus ar daļiņām līdz 5 mm. Ja nesasniedzat vēlamo rezultātu ar izstrādājumiem, kuru daļīnas ir līdz 5 mm lielas, varat izmēģināt produktus, kas izgatavoti no lielākām daļiņām. Pēc sniega un ledus izkušanas ir jānotīra uz seguma izmantotie sakeri veicinošie materiāli (skaitā šo Minimālo prasību 34.3. p.).

38. Ziemas laikā uz bruģa virsmas bieži veidojas ledus. Bruģa seguma slīdamības mazināšanai jāizmanto smiltis. Gadījumos, kad jānotīra rezultātā bruģa virmai radītajiem bojājumiem. Tāpat brīdinām, ka sāls izmantošana izraisīa betona koroziju (korozija – betona struktūras izmaiņas. Saskaņā ar Kauņas Tehnoloģiskās universitātes Būvmateriālu un konstrukciju pētījumu centra neatkarīgo pētījumu par izturību virsma nedaudz nodrūp. Kaut arī, pateicoties progresīvajai SIA "Betono mozaika" ražošanai, pētījumā iegūtā paraugu nodrupšanas vērtība ir daudzreiz mazāka par betona izstrādājumiem pieļaujamo standarta robežu, ražotājs nevar novērtēt iespējamo sāls izraisītās korozijas intensitāti katrā konkrētā gadījumā. Tādēļ, ja rodas nepieciešamība ledus atkausēšanai lietot sāli, iesakām izmantot betonam mazāk agresīvu sāli (sāls maišījumu) un vispirms izmēģināt tā lietošanu tikai uz bruģa daļas, lai pārliecinātos, ka iegūtais rezultāts jūs apmierina.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

39. Atsevišķiem izstrādājuma veidiem (piemēram, ažūra izstrādājumiem) var tikt piemērotas speciālas ieklāšanas vai ekspluatācijas prasības. Šādas prasības ir izklāstītas atsevišķā dokumentā, kuru vienmēr varat atrast ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv. Ja atsevišķiem

SIA „Betono mozaika“, dokuments apstiprināts 28.04.2023.

izstrādājumu veidiem ir noteiktas speciālās ieklāšanas vai ekspluatācijas prasības, šajā dokumentā (Betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas minimālās prasības) minētās Betona izstrādājumu ieklāšanas un ekspluatācijas prasības tiek piemērotas tiktāl, cik tās nav pretrunā ar speciālajām prasībām.

40. Šis dokuments ir pieejams arī ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lv.
-

BETOONTOODETE PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE MIINIMUMNÖUDED

- SIA "Betono mozaika" toodetud betoontooted on standardsed tooted, kuid nende valimine ja paigaldamine nõuab spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja tööriisti. Selleks, et betoontooted säilitaksid tootja SIA "Betono mozaika" poolt deklareeritud betoontoodete toimivusomadused ja neid kasutatakse nõuetekohaselt vastavalt nende sihtotstarbele, peab betoontoodete valiku ja betoonkatte paigaldamise teostama sellele valdkonnale spetsialiseerunud ettevõte/ettevõtted / spetsialistid, kes on hoolikalt tutvunud ka selles dokumendis kirjeldatud nõuetega ja paigaldamise erinõuetega teatud tüüpi toodete puhul (kui ostja ostetud toodetele on need ette nähtud), mis on avaldatud veebilehel www.betonomozaika.lv.
- Kui ostja müüb ostetud betoontooted edasi kolmandatele isikutele, on ostja kohustatud koos edasimüüdud betoontoodetega oma ostjatele (kolmandatele isikutele) üle andma ka need betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnöuded.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

- Betoontooteid ladustatakse pärast tootmist lahtiselt (öues), mistöttu on võimalik, et toodete pinnale ilmuvald hoiustamise ajal lubjalaigud.
- Betoontoodete pakendamiseks kasutab tootja pakendamise tehnoloogiat, mis vähendab kriimustuste esinemist betoontoodete pinnal toodete transportimisel või virnastamisel. Sellele vaatamata võivad betoontoodete transportimisel või virnastamisel nende pinnale tekida kuni 0,5 mm sügavused kriimustused, mille eest tootja ei vastuta (kuni 0,5 mm sügavust kriimustust pinnas ei loeta betoontoote defektiks; vt *Betoontoodete garantiitringimuste punkt 8.1; garantiitringimused on leitavad ka tootja veebilehel www.betonomozaika.lv*).
- Soovitame väljida betoontoodete täiendavat ümbervirnastamist või transportimist, kuna see võib põhjustada pinnale kriimustusi, mis ületavad lubatud sügavust, samuti suurenada betoontoodete lõhkumise ohtu.
- Betoontooteid on lubatud transportida igat tüüpi sõidukitega, mille puhul on tagatud nende ohutu transportimine. Tooteid tuleb hoida turvaliselt paigutatud pakendites või virnades, järgides ohutuseeskirju.
- Soovitame betoontooted paigaldada kohe pärast tarnimist. Kui tooteid ei paigaldata pikka aega, võivad nende pinnale tekida lubjalaigud või suureneda nende hulk ja selle eest tootja ei vastuta (lubjalaikusid ei loeta betoontoote defektiks; vt *Betoontoodete garantiitringimuste punkt 8.3; garantiitringimused on leitavad ka tootja veebilehel www.betonomozaika.lv*).

BETOONTOODETE PAIGALDAMISE MIINIMUMNÖUDED

EHITUSPROJEKTI DOKUMENTATSIOON

- Betoontoodete paigaldamine ja vundamendi ettevalmistamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile. Kui selle olemasolu ei ole asjakohaste õigusaktide kohaselt vajalik, tuleb betoontoodete paigaldamine (sh vundamendi ettevalmistamine) läbi viia vastavalt õigusaktide ja standardite, tootja reeglitele jms nõuetele, et tagada vundamendi nõuetekohane ja korrektre ettevalmistamine, betoontoodete valik ja paigaldustööde teostamine, samuti paigaldatud betoontoodete kasutamine.
- Vundamendi ettevalmistamist ja betoontoodete paigaldamist ning nende tööde järelevalvet peab teostama vastava kvalifikatsiooniga füüsiline või juriidiline isik.

KATTEKONSTRUKTSIOON

Vundament

- Kattekonstruktsiooni kihtide paigaldamiseks kasutatakse sidumata mineraalmaterjalist segusid või seotud segusid. Seotud kattekonstruktsiooni kiht peab olema veekindel. Kattena paigaldatud betoontoodetele, mille aluskihi ja/või vuugitääte jaoks kasutatakse veekindlaid seotud ehitusmaterjalide segusid (aluskihi ja vuugitääte segusid), ei garanteeri SIA "Betono mozaika" nende toodete vastavust deklareeritud toimivusele (vt *Betoontoodete garantiireeglite punkt 11.4; garantiitringimused on saadaval tootja veebilehel www.betonomozaika.lv*).
- Kattena paigaldatud betoontoodete deklareeritud toimivust mõjutavad katete konstruktsiooni kandekihtide deformatsionimoodulid ja vee läbilaskvuse koefitsient:

 - deformatsionimooduli suurus ei sõltu mitte ainult aluspinna omadustest, millele on paigaldatud katte konstruktsiooni kihid, aga ka kattekonstruktsiooni kihtide materjalidest, kavandatud kattekonstruktsiooni klassidest ja katte rajamise iseärasustest. Seetõttu tuleb deformatsionimooduli suurus valida vastavalt kattekonstruktsioonide projekteerimist ja paigaldamist puudutavatele õigusaktidele ja standarditele;
 - kattekonstruktsiooni kihtide ja pinnase, millele konstruktsioon paigaldatakse, vee läbilaskvuse koefitsiendi k väärust peab olema: $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s.

- Betoontooted pinnakattematerjalina on kattekonstruktsiooni osa. Kattekonstruktsiooni omaduste kohta peab teadma järgmisi:

 - katte tugevuse/stabiilsuse määrab 90% osas selle vundament (selle paigaldamine) ja ainult 10% betoon kui pinnakattematerjal (betoontoodete deklareeritud toimivus). Näiteks kui kattekonstruktsioon ei ole valesti konstrueeritud vundamendi tõttu piisavalt tugev, tekivad sellesse lohud ja konarused. Sellise pinnakatte kasutamisel kahjustatakse lisaks sellel liikuvatele sõidukitele ka teekattemateriale (teele paigaldatud betoontoodete pinnale tekivad praod, toote osad lõhenevad);
 - kui kattekonstruktsiooni veel läbilaskvuse koefitsient on ilma- ja ilmastikutingimustesse tõttu vajalikust madalam, hakkab betoontoodetest tehdud kate pragunema ja lõhenema.

Betoonist äärequivid

- Betoonist äärequivide ülesanne on tagada betoontoodete fikseerimine pinnakates. Nende õige paigaldamine piirab betoontoodete liikumist. Liikumine peab olema piiratud, et väljida betoontoodete kahjustumist.
- Paigaldatava pinna äärequivide alla tuleb paigaldada vähemalt C 12/15 klassi betoon. Betoonvundament tehakse kahes betooni kihis, vibreerides või tampides iga kihil eraldi. Äärequivid paigutatakse tihendatud vundamendile enne betooni kövenemise algust. Stabiilsuse tagamiseks tuleb äärequivi tagaosale paigaldada vähemalt 10 cm paksune tugi. Kohtades, kus toe kohale sillutist ei laota, peab soovitatav laius olema vähemalt 15 cm.
- Ümbrisseva temperatuuri kõikumised ja kasutuskoormus mõjutavad äärequivide liikumist. Betooniservade lõhenemise välimiseks ei tohi neid suruda üksteise vastu, vaid tuleb laduda 3–5 mm vahedega. Vahed jäetakse täitmata või vajadusel täidetakse elastse materjaliga.

Betoonist veerennid

- Paigaldatava pinna veerennide alla tuleb paigaldada vähemalt C 12/15 klassi betoon. Betooni soovitatav paksus on 15–20 cm. Enne betooni valamist tuleb vundament tihendada. Rennid asetatakse betoonvundamendile enne betooni kövenemise algust. Paigaldamise ajal tehakse vuugid, mille laius on vähemalt 8 mm, aga mitte üle 12 mm. Vuugid täidetakse peeneteralise täiteainega. Deformatsioonivuugid tehakse mitte harvem kui iga 12 meetri järel ning täidetakse väljistingimustes kasutamiseks möeldud bituumenhermeetikuga.

Betoonpostid


- Paigaldatava pinna postide alla tuleb paigaldada vähemalt C 12/15 klassi betoon. Betooni soovitatav paksus on 10–15 cm. Enne postide paigaldamist tuleb betoonvundament tihendada. Postid tuleb asetada betoonvundamendile enne betooni kövenemise algust. Kui postide

Tõlge läti keelest eesti keelde

rida on loodud, tuleb postide mõlemale küljele paigaldada toed. Tugede paigaldamiseks on vaja vähemalt 10 cm paksust ja 10 cm laiust betoonikihti. Betooni kõvenedes võib posti mõlemale küljele asetada mullakihi. Trepiastmete paigaldamisel soovitame toed kõrgendada astme alumise kihini.

Betoonsillutus (sillutiskivid ja -plaadid)

18. Kasutatava vundamendi kandvale osale tehakse alumine kih. Standardites sätestatud betoonist pinnakattevahendite paksuse kõrvalekallete töötu on soovitatav alumine kih tihendada koos sellele paigaldatud betoontoodetega. See tagab betoonkatte tasasuse.
19. Alumise kih moodustamisel tuleb selle paksus teha umbes 1 cm suurem (sõltuvalt alumise kih materjalist) kui konstruktsiooni kavandatud lõplik paksus. Alumise kih paksus ja materjal valitakse:
 - 18.1. tihendatult peaks alumise kih paksus olema 3 kuni 5 cm. Alumise kih puhul kasutatakse kvaliteetseid, sertifitseeritud ja alumise kih koostisele sobivaid 0/4, 0/5, 0/8 mitteseotud mineraalmaterjalide segusid;
 - 18.2. kui alumise kih paksus tihendatult on üle 4 cm ja toodete paksus on ≥ 120 mm, kasutatakse alumise kih jaoks kvaliteetseid, sertifitseeritud ja selleks otstarbeks sobivaid 0/11 sidumata mineraalmaterjalide segusid.
20. Betoontoodete paigaldades liigutatakse mõõda paigaldatud tooteid edasi, et ei peaks astuma tasandatud alumisele kihile. Sillutise servade lõikamist saab välida, valides õigesti betoontoodete vahelised kaugused. Toodete rea sirguse tagamiseks võib kasutada nööri. Kui betoonist äärequivide paigaldamine sillutise servadesse pole ette nähtud, siis tuleb paigaldatud ala piiramiseks kasutada betoontugesid, mis piiravad paigaldatud sillutiskividie liikumist servade suunas.
21. Sillutiskividie ja plaatide paigaldamisel on oluline tagada nende stabiilsus. Kui seda ei tehta, tekivad loomulikud nihkumised, mis põhjustavad toodete lõhenemist ja nendest killukese eraldumist. Betoontoodete stabiilsust ei mõjuta mitte ainult betoonist äärequivid, aga ka valitud toodete kuju ja paigaldamismuster.
22. Ebaõige koormus on üks paigaldatud betoontoodete pinna kahjustamise põhjuseid. Seetõttu on väga oluline hoolikalt planeerida ja arvutada välja betoontoodete eeldatavad koormused.
23. Paigaldamine peab toimuma vastavalt valitud paigaldusmustrile. Paigaldusmustrit valides tuleb arvestada, millisel eesmärgil seda kasutatakse:
 - 23.1. kohtades, kus ei ole ettenähtud motoriseeritud transpordivahendeid, ei ole toote kujul ja paigaldusmustrit valikul piiranguid;
 - 23.2. kohtades, kus on ette nähtud kergsöidukite liikumine või päastesöidukite ajutine liikumine, on keelatud paigaldada ristikülikukujulisi tooteid (vt näiteks tooteid nimedega Prizma 6, Prizma 6B, Prizma 7, Prizma 8, Prizma 10 Set, Nostal 6 Plus) nii, et nende pikem külg oleks sõiduvahendi liikumise suunas. Ristikülikukujuliste toodete paigaldamiseks võib kasutada mustrit, mis tagab piisava vastupidavuse põõramisele, seega soovitame valida risti laotud, diagonaalse või kalasabamustri (vt alolevat joonist);
 - 23.3. kohtades, kus on ettenähtud raskete sõiduvahendite liikumine ja erikoormad, tuleks kasutada omavahel ühenduvaid sillutiskive (vt näiteks tooteid Tavr 8, Tavr 10) või mustrit, mis tagab suure vastupidavuse põõramisele. Kõige soovitatavam sillutise muster on kalasabamuster;
 - 23.4. sõidusuunaga diagonaalselt paigaldatud muster võimaldab vörreldes risti laotud mustriga paremini kanda koormust ühelt tootelt teisele. Kõige paremini annab koormust edasi ja tagab sillutise stabiilsuse kalasabamuster.



Diagonaalne muster

Risti laotud muster

Kalasabamuster

24. Betoontoodete paigaldamisel tuleb nende vahele teha vuugid. Kui paigaldada betoontoodeid ilma vuukideta, hakkavad toote servad koormuse mõjul lõhenema.
25. Toodete servadel olevad väljaulatuvad osad (kompensaatorid) ei ole mõeldud vuukide õige laiuse tagamiseks. Kuna vuukide ülesandeks on koorma ülekandmine ühelt tootelt selle kõrval olevale tootele, tuleb vuugi laius valida vastavalt toote tüübile ja paksusele:
 - 25.1. < 120 mm paksuste sillutiskividie ja plaatide vuugilaius peab olema vahemikus 3 mm kuni 5 mm;
 - 25.2. ≥ 120 mm paksuste sillutiskividie vuugilaius peab olema vahemikus 5 mm kuni 8 mm;
 - 25.3. ≥ 120 mm paksuste plaatide vuugilaius peab olema vahemikus 5 mm kuni 10 mm;
26. Vuugid täidetakse kuni toote ülemise servani täitematerjali seguga ja pühitakse jätk ära. Vuukide mittetäielik täitmine ei taga sillutise stabiilsust, mistöttu on võimalik toote servade lõhenemine. Vuukide täitmiseks sobivad mitteseotud mineraalainetest segud. Vuukide täitmiseks on keelatud kasutada sertifitseerimata või sobimatuid täiteaineid, kuna need võivad põhjustada mitte ainult toodete mehaanilisi kahjustusi, vaid ka visuaalseid muutusi betoontoodetes, sealhulgas laikude moodustumist.
27. Arvestades loodud vuugi laiust, võib kasutada järgmisi täitematerjali segude fraktsioone: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8. Kasutada võib ka veekindlaid vuugitäitematerjale, mis ei võimalda mitte ainult välida muru kasvu, aga ka suurendada pinnakatte stabiilsust. Selliste vuukide loomine peab toimuma vastavalt vuugimaterjali tootja juhistele.
28. Betoontoodetega kaetud ala töödeldakse vibroplaadiga, mis kaitseb tooteid protsessi ajal kriimustuste, lõhenemise või osakeste eraldumise eest. Vibreerimist alustatakse servast, liikudes keskkoha poole, veendudes, et pind on täiesti puhas ja kuiv. Vibreerimise ajal vibroplaadi alla sattuvad tahked osakesed võivad vibreeritavat pinda kahjustada või betoontoote pinda osaliselt maha koorida.
29. Enne mistahes vibroplaadi kasutamist on vaja pidada nõu selle tootja või müüjaga vastava vibroplaadi sobivuse osas konkreetse betoontoote tihendamiseks.

Tõlge läti keelest eesti keelde

30. Kui vibroplaadi tootja või müüja märgib, et sobilik on kasutada tavaplaate või vibroplaate polüuretaanrullikutega, soovitame kasutada polüuretaanrullikutega vibroplaate. Seda tüüpi rullikud on tavapärist tüüpi vibroplaatidest paremad, kuna i) kaitsevad betoontoodet paremini tihendamisel tekkivate kahjustuste eest, ii) ei törrju välja vibreeritavaid tooteid, iii) kahjustavad vähem betoontoote servi. Eelkõige soovitame polüuretaanrullikutega vibroplaate kasutada ilma kaldeta toodete puhul.
 31. Tooteid, mille vuugid on täitmata või on täidetud osaliselt, ei tohi vibreerida, kuna siis ei ole tagatud katte stabiilsus, mistöttu võivad betoontoodete servad praguneda.
 32. Sillutise kõrguse erinevusi ei saa betoontoodete vibreerimisel tasandada lihtsalt jõuga vibroplati kasutades, kuna see võib põhjustada toote servade osalist pragunemist.
 33. Pärast vibreerimist täidetakse toodete vahel olevad vuugid taas mineraalse täiteainega. Sel viisil valmistatud sillutis on kohe kasutusvalmis.

BETOONTOODETE KASUTAMISE MIINIMUMNÕUDED

34. Betoontoodete kestvust pinnaviimistlusmaterjalina mõjutavad paigaldatud pinnakatte aluse stabiilsus ja tugevus, samuti katte edaspidised kasutamistingimused. Kui kasutaja ei taga nõuetekohaseid ja sobivaid kasutustingimusi, ei garanteeri tootja betoontoote vastavust deklareeritud kasutusomadustele.

- ### 35 Betoontoodetest sillutise kasutamisel:

35.1. tuleb tagada betoontoodete ohutu kasutamine. Sel põhjusel on kasutamise ajal keelatud teha toote struktuuri kahjustavaid tegevusi (näiteks on keelatud nendel sõitmisen metallroomikutega söidukitega, teekatte kasutamine projektis ettenähtust või betoontoodetele sobivast suurema koormusega, hoiustada kattel teravaservalisi esemeid, sillitusele esemeid asetades neil lasta kukkuda). Antud juhistel mittejärgimisel saab toodete struktuur mehhaaniliselt kahjustada (pinnale tekivad lubatust suuremad kriimud, praguenevad toote servad). Tootja ei garanteeri selliste (mehhaaniliselt kahjustatud ja sobimatult kasutatud) toodete vastavust toote deklareeritud toimivusomadustele.

35.2. betoontoodete vahel peavad olema korralikult tehtud vuugid. Vuukide mittetäielik tätmine või vuukide laiuse sobimatu valimine ei taga sillitise stabiilsust, mis võib kaasa tuua toote servade lõhenemise või nihkumise. Tootja ei garanteeri selliste (kahjustatud) toodete vastavust toote deklareeritud toimivusomadustele;

35.3. regulaarselt eemaldada mustus betoontoodete pinnalt, sest:

35.3.1. kasutamise ajal võib välsile koormuse all olev mustus kahjustada toote struktuuri, st kriimustada, lõhkuda või muul viisil mehaaniliselt kahjustada toodet. Tootja ei garanteeri selliste (kahjustatud) toodete vastavust toote deklareeritud toimivusomadustele;

35.3.2. Betootooted on imavad. Betoonsillituse pinnal on keelatud hoida ehitusmateriale või muid materjale, kuna mustus, varvi andvad või määridavad võivad toote pinna külge mehaaniliselt nakkuda või selle sisse imbuda ning jäätta pinnale nähtavaid plekke. Sel põhjusel, eriti kui mustust, värvit või määredeaineid ei eemaldata sillutiselt pikka aega (näiteks hoitakse betoontoodeitest silutisel pikka aega sõelutud materjalit), samuti maapinna niiskuse tõttu, võivad tooted visualselt muutuda, sealhulgas muutuda laiguliseks. Toodetele mustuse sattumise vältimiseks või selliste plekkide intensiivsuse vähendamiseks soovitame kasutada immutusvahendeid. Toodetele mustuse sattumise vältimiseks või selliste plekkide intensiivsuse vähendamiseks soovitame kasutada immutusvahendeid (immutusvahendite ja nende kasutamise jaoks võtke ühendust SIA "Betonomozaika" müügiesindajatega) või kasutage TCP-technoloogiat rakendavaid tooteid (vt TCP-tehnoloogiat rakendavate toodete kirjeldusi vaadake veebisaidil www.betonomozaika.lv).

35.4. katte puhastamiseks võib kasutada ainult sertifitseeritud tooteid, mis on mõeldud betoonikatte puhastamiseks vastavalt puhastusvahendi tootja juhistele. Katte pinnalt mustuse või lume eemaldamisel on oluline mitte kahjustada betoonitoodete pinda.

36. Kasutamisel on võimalikud roosteplekid, mis tekivad rauaga saastumise või keskkonnatingimustesse tõttu. Näiteks raudoksiidiga kullastunud pinnasest (vesi kannab sellisest pinnasest raudoksiidi könnitee pinnale), metallelementidest silttusele jöudvast veest, raudsulfaati sisaldavatest umbrohu- ja putukatörjevahenditest jne. Umbrohu- või putukatörjevahendite piustamisel ei ole soovitatav seda teha silttuse läheduses. Kui raudsulfaati sisaldavaid tooteid kasutatakse tuulisel päeval, võib tuul kanda neid suurele territooriumile, mistõttu on sellise vahendi silttusele sattumise oht isegi siis, kui seda ei kasutata silttuse vahetus läheduses. Roosteplekkide eemaldamine beetonil on keeruline ja sageli isegi võimatu. Saadaval on puustusvahendid, nt plekieremaldajad, kuid need on sageli toodetud soolhappe põhisel ja neil on vaid minimaalne mõju. Tugevama kontsentratsiooniga hoppelised puustusvahendid võivad muuta roosteplekke ka tumedamaks, mistõttu soovitame enne suurema pinna puustamist seda proovida ühel tootel ja hinnata tulemust. SIA "Betono mozaika" ei vastuta tehtud puustuskatsete, puustusvahendite töhususe ega betoontoodetele avalduva soovimatu mõju eest.

37. Talvel moodustub sillitisele sageli jää. Libedate pindade nakke parandamiseks soovitame kasutada looduslikke kivitoiteid, märkades liiva (sobib ainult jalgteedele), killustiku või liiva-killustiku segu (sööduteedele sobib ainult killustik või liiva-killustiku segu). Enne nende toodete puistamist soovitame sillitiselt puhastada lume. Köige tõhusam oleks puistata looduslikke kivitooteid päev enne sillitise külmumist. Looduslikust kivist toodete kasutamisel on oluline tagada, et i) kasutatava toote osakesed on piisavalt rasked ja tuul ei puhu neid minema ning ii) osakeste suurus ei võimalda neil vigastada inimesi ega kahjustada söödukeid või muud vara (soovitame piirata söödukite kiirust ja suurendada söödukite vahelist kaugust piirkondades, kus teepind on kaetud looduslikust kivist toodetega). Soovitame omal vastutusel testida tooteid, mille osakeste suurus on kuni 5 mm. Kui te ei saavuta soovitud tulemust toodetega, mille osakeste suurus on kuni 5 mm, võite proovi tooteid, mis on valmistatud suurematest osakestest. Pärast lume ja jäää sulamist tuleb puhastada sillitisel kasutatavad haardumist soodustavad materjalid (vt *Miinimumnõuetekeskuse punkti 34.3*).

38. Talvel moodustub sillutisele sageli jää. Sillutisel libisemiseks vähendamiseks tuleb kasutada liiva. Juhtudel, kui tuleb eemaldada koguhendus ja jäkiht, tohib jäää sulatamiseks kasutada vaid tehnilikist soola. Tootja ei vastuta soola kasutamise tagajärjel sillutisele tekkinud kahjustuse eest. Samuti hoitame, et soola kasutamine põhjustab betooni korrosiooni (korrosioon ehk betooni struktuuri lagunemise protsess, mis vähendab tootja deklareeritud toote toimivust ja seega ka kestvust) ning betoontoote värv muutust. Vastavalt Kaunase tehnikaülikooli uuringule (leitav tootja kodulehel www.betonomozaika.lv) soolalahuse mõjul betoonist sillutisekvide pind pisut kahjustub. Kuigi tänu SIA "Betono mozaika" täiustatud proovidele on uuringus saadud proovide murenemisväärtus mitu korda väiksem kui betoontoodetele lubatud standardpiirmääri, ei ole tootjal võimalik igal konkreetset juhul hinnata soolakorrosiooni võimalikku intensiivsust. Seetõttu, kui jäää sulatamiseks on vaja kasutada soola, soovitame kasutada betooni suhtes vähem agressiivset soola (soolasegu) ja proovida seda kõigepealt kasutada ainult osal sillutisest, et veenduda, kas olete saadud tulemusega rahul.

LÖPPSÄTTED

39. Teatud tootetüüpidele (nt ažuarsed tooted) võivad kehtida paigaldamise või kasutamise erinõuded. Sellised nõuded on sätestatud eraid dokumentis, mille leiate alati tootja veebisaidil www.betonomozaika.lv. Kui teatud tüüpi toodetele on kehtestatud paigaldamise või kasutamise erinõuded, kohaldatakse selles dokumentis kirjeldatud betoontoodete paigaldamise ja kasutamise nõudeid (Betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnõuded) niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus erinõuetega.

40. See dokument on leitav ka tootja veebisaidil www.betonomozaika.lv.

This document contains 7
numbered and sealed pages

TO WHOM IT MAY CONCERN

pu nay

I, Julija Finaskina, translator, hereby certify, that the attached document is a precise and correct translation.

Littera24 Translation Agency

AMB Solutions, Ltd.

Address: Brīvības 144, Rīga, LV-1012, Latvija

Registration No 40103354574

Telephone: (+371) 27150903; 67704747

Homepage: www.littera24.com

E-mail: info@littera24.com

Translator,
Julija Finaskina

Date: 27.05.2024

